

Rec'd PCT/PTO 1 DEC 2004

REC'D 15 AUG 2003

WIPO PCT

PCT/JP 03/08288

30.06.03

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

10/518722

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年 7月 1日
Date of Application:

出願番号 特願2002-192344
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2002-192344]


出願人 ポリプラスチックス株式会社
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 7月31日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2003-3060973

【書類名】 特許願

【整理番号】 022006

【提出日】 平成14年 7月 1日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C08G 2/00
C08J 5/00

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県富士市宮島 9 7 3 番地 ポリプラスチックス株式
会社内

【氏名】 宮崎 広隆

【特許出願人】

【識別番号】 390006323

【氏名又は名称】 ポリプラスチックス株式会社

【代理人】

【識別番号】 100090491

【弁理士】

【氏名又は名称】 三浦 良和

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 026033

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9406653

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 発泡射出成形品及び発泡射出成形方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶化時間が5分以上であるポリアセタール共重合樹脂（A）に、発泡剤として超臨界状態の流体（B）を含浸させた樹脂組成物を、射出成形してなる発泡射出成形品。

【請求項2】 ポリアセタール共重合樹脂（A）が、オキシメチレンユニットを主たる構成単位とし、炭素数2以上のオキシアルキレンユニットを3～30重量%含有するものである請求項1記載の発泡射出成形品。

【請求項3】 炭素数2以上のオキシアルキレンユニットを与える共重合モノマーが、エチレンオキシド、1,3-ジオキソラン、ジエチレングリコールホルマール、1,3-プロパンジオールホルマール、1,4-ブタンジオールホルマール、1,5-ペンタンジオールホルマール及び1,6-ヘキサジオールホルマールからなる群から選ばれる1種以上である請求項2記載の発泡射出成形品。

【請求項4】 ポリアセタール共重合樹脂のメルトインデックスが2～30g/10分である請求項1～3のいずれか1項に記載の発泡射出成形品。

【請求項5】 流体（B）が窒素及び／又は二酸化炭素である請求項1～4のいずれか1項に記載の発泡射出成形品。

【請求項6】 キャビティ側表面の少なくとも一部が5W/m・K以下の熱伝導率を有する材料からなる金型を用いて射出成形してなる請求項1～5のいずれか1項に記載の発泡射出成形品。

【請求項7】 結晶化時間が5分以上であるポリアセタール共重合樹脂（A）に、発泡剤として超臨界状態の流体（B）を含浸させた樹脂組成物を、少なくともキャビティ側表面の一部が5W/m・K以下の熱伝導率を有する材料からなる金型を用いて射出成形する発泡射出成形品の成形方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、超臨界状態の流体を発泡剤に用いて特定のポリアセタール共重合樹

脂を発泡射出成形してなる発泡射出成形品及び発泡射出成形方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

最近、安全性、環境問題の見地から、炭酸ガス、窒素等の不活性ガスを発泡剤とする熱可塑性樹脂の発泡成形方法が提案されている。しかし、これらの不活性ガスは樹脂への溶解性が低いため、発泡体のセル径が大きく、不均一になりやすく、外観、機械的強度、断熱性等の点で不十分であった。

【0003】

米国特許 4473665 号公報等には、 $2 \sim 25 \mu\text{m}$ の径を有する微細なセルを均一に分散させた発泡成形体の押出発泡成形方法が記載されている。この技術では、まず、加圧下で、不活性ガスを熱可塑性樹脂製シート中に飽和するまで含浸させる。その後、熱可塑性樹脂のガラス転移温度まで熱してから、減圧して、樹脂に含浸しているガスを過飽和状態にして、セル核を生成し、急冷することによって、セルの成長を制御する。または、予め、加圧下で不活性ガスを飽和させた熱可塑性樹脂を加熱溶融して加圧下で賦形したのち、冷却減圧しセル核を生成、冷却してセル径を制御する方法が開示されている。

【0004】

超臨界状態の窒素を発泡剤として樹脂に溶解させ、発泡成形品を得る射出成形では、樹脂が金型キャビティに充填される途中あるいは充填後に気泡が発生する。

ところが、ポリアセタール樹脂は結晶化速度が速いため、金型に充填される工程中に金型により熱が奪われ、結晶化が進んでしまうと共に樹脂の粘度が上昇してしまう。樹脂の粘度が高くなると、気泡が発生する時に樹脂を排除する為に大きな力が必要になり、気泡が発生し難くなる。気泡の発生数が少ないと気泡一つ当たりの体積が増え、気泡が大きくなり、成形品のセル部分に応力が集中して物性、特に靱性が低下する。

【0005】

特開平7-126481号公報には、結晶化時間が5分以上であるポリアセタール共重合樹脂に耐候（光）安定剤を配合した耐候性に優れた射出成形品に関する記載が

ある。しかし、超臨界状態の流体を発泡体として射出成形して得られた発泡成形体については記載されていない。

又、特開平7-165936号公報には、熱伝導率が $0.002 \text{ cal/cm} \cdot \text{sec} \cdot ^\circ\text{C}$ ($0.84 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) 以下の耐熱性重合体からなる断熱層で、金型表面を $0.01 \sim 2 \text{ mm}$ 被覆した金型で、実質的にスキン層のないポリアセタールコポリマー成形体に関する記載がある。しかし、これは通常の射出成形で得られた成形体において融点やスキン層の厚みや歯車の精度に関する記載で、超臨界状態の流体を発泡体として射出成形して得られた発泡成形体に関する発明ではなく、特に発泡体の表面粗さに関する記述や結晶化時間の影響等は記載されていない。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、ポリアセタール樹脂を使用して、機械的物性に優れ、表面粗さの小さい発泡射出成形品及びその成形方法を提供することである。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、超臨界状態の流体を発泡剤として樹脂に含浸させて射出成形する際に、結晶化速度が5分以上であるポリアセタール、例えば炭素数2以上のオキシアルキレンユニットを3～30重量%含有するポリアセタール共重合体を使用することにより、成形品内に細かい気泡が均一に多数発生し、上記問題を解決できることを見出し、さらには、キャビティ側表面の少なくとも一部が、 $5 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ 以下の熱伝導率を示す素材からなる金型を用いて上記樹脂を成形すると、成形品の表面粗さが大幅に改善される事を見出し、本発明を完成するに至った。

【0008】

すなわち本発明の第1は、結晶化時間が5分以上であるポリアセタール共重合樹脂(A)に、発泡剤として超臨界状態の流体(B)を含浸させた樹脂組成物を、射出成形してなる発泡射出成形品を提供する。

本発明の第2は、ポリアセタール共重合樹脂(A)が、オキシメチレンユニットを主たる構成単位とし、炭素数2以上のオキシアルキレンユニットを3～30重量%含有するものである本発明の第1に記載の発泡射出成形品を提供する。

本発明の第3は、炭素数2以上のオキシアルキレンユニットを与える共重合モノマーが、エチレンオキシド、1,3-ジオキソラン、ジエチレングリコールホルマール、1,3-プロパンジオールホルマール、1,4-ブタンジオールホルマール、1,5-ペンタンジオールホルマール及び1,6-ヘキサンジオールホルマールからなる群から選ばれる1種以上である本発明の第2に記載の発泡射出成形品を提供する。

本発明の第4は、ポリアセタール共重合樹脂のメルトインデックスが2～30 g/10分である本発明の第1～3のいずれか1項に記載の発泡射出成形品を提供する。

本発明の第5は、流体(B)が窒素及び/又は二酸化炭素である本発明の第1～4のいずれか1項に記載の発泡射出成形品を提供する。

本発明の第6は、金型の少なくとも一部が5 W/m・K以下の熱伝導率を有する材料からなる金型を用いて射出成形してなる本発明の第1～5のいずれか1項に記載の発泡射出成形品を提供する。

本発明の第7は、結晶化時間が5分以上であるポリアセタール共重合樹脂(A)に、発泡剤として超臨界状態の流体(B)を含浸させた樹脂組成物を、少なくともキャビティ表面の一部が5 W/m・K以下の熱伝導率を有する材料からなる金型を用いて、射出成形する発泡射出成形品の成形方法を提供する。

【0009】

【発明の実施の形態】

ポリアセタール共重合樹脂(A)

本発明において使用するポリアセタール共重合樹脂(A)は、結晶化時間が5分以上、好ましくは10～60分、特に好ましくは15～30分のものである。

本発明でいう結晶化時間とは、示差走査熱量計(以下DSCという)を用いて、ポリアセタール共重合樹脂(A)を200℃で5分間保持した後、10℃/分で152℃まで降温し、152℃で保持したときの、保持開始から結晶化による発熱ピークの頂点までの時間を言い、結晶化時間が短いものほど結晶化速度が速いことを意味する。

ポリアセタール共重合樹脂(A)の結晶化時間が5分より短すぎると、金型に

充填される工程中に金型により熱が奪われ、結晶化が進んでしまうと共に樹脂の粘度が上昇してしまう。樹脂の粘度が上昇すると、気泡が発生する時に樹脂を排除する為に大きな力が必要になり、気泡が発生し難くなる。気泡の発生数が少ないと単位気泡当りの体積が増え、即ち気泡が大きくなり、成形品のセル部分に応力が集中して物性、特に靱性が低下するという問題がある。

【0010】

このようなポリアセタール共重合樹脂 (A) は、ポリオキシメチレン主鎖中に、炭素数 2 以上のオキシアлкレンユニットの 3 ~ 30 重量%を、ランダムに含有させることにより得られる。オキシアлкレンユニットが 3 重量%より少なすぎると結晶化速度が速すぎ、30 重量%より多すぎると結晶化速度が遅すぎて、通常の成形方法では十分に結晶化せず物性等が低下する。

炭素数 2 以上のオキシアлкレンユニットを与える共重合モノマーとしては、エチレンオキシド、1, 3-ジオキソラン、ジエチレングリコールホルマール、1, 3-プロパンジオールホルマール、1, 4-ブタンジオールホルマール、1, 5-ペンタンジオールホルマール、1, 6-ヘキサンジオールホルマール等が挙げられる。これらの共重合モノマーは単独で使用しても、2 種以上混合して使用してもよい。

【0011】

又、上記ポリアセタール共重合樹脂 (A) のメルトインデックス (ASTM-D1238 により、190℃、2160 g の荷重で測定した値 (単位: g/10 分)。以下 MI という。) については、特に限定されないが、成形性の点から 2 ~ 30 g/10 分、好ましくは 4.5 ~ 14 g/10 分であることが望ましい。MI が 2 g/10 分より小さいと、結晶化速度が遅くても金型キャビティ内での樹脂粘度が高く、発泡が抑制されてしまう。一方、MI が 30 g/10 分より大きすぎると発泡状態は好ましいが、樹脂自身が脆く、また発泡による靱性の低下により、成形品が非常に脆くなり好ましくない。

【0012】

流体 (B)

本発明では、発泡剤として窒素、二酸化炭素、及びこれらの混合物のような流

体 (B) を超臨界状態で樹脂に含浸させて使用する。窒素では臨界圧力 33.5 kg/cm² (3.28 MPa)、臨界温度 -147℃であり、二酸化炭素では臨界圧力 75.3 kg/cm² (7.38 MPa)、臨界温度 31.4℃である。

樹脂の種類によっては、二酸化炭素と窒素を併用する方が、セルを微細化、高セル密度化させやすい。二酸化炭素／窒素の混合比は容量比で 95/5～5/95まで、目的に合わせて選択される。

【0013】

副発泡剤

また本発明では、必要に応じて、発泡を均一にするための副発泡剤として、熱分解により二酸化炭素または窒素を発生する熱分解型発泡剤を、超臨界状態の発泡剤と併用することも可能である。熱分解型発泡剤としてはアゾジカルボンアミド、N, N-ジニトロソペンタテトラミン、アゾビスイソブチロニトリル、クエン酸、重曹等が例示される。副発泡剤の添加量は樹脂 100 重量部に対して 0.001～10 重量部である。

【0014】

整泡剤

本発明では、必要に応じて、セル径を微細にするために、各種整泡剤を樹脂に添加してもよい。整泡剤としては、例えばオルガノポリシロキサンまたは脂肪族カルボン酸およびその誘導体が挙げられる。

オルガノポリシロキサンとしては、ポリジメチルシロキサン、ポリジフェニルシロキサン、ポリメチルフェニルシロキサン、ポリメチルヒドロジェンシロキサン、これらオルガノポリシロキサンをエポキシ基含有化合物、アミノ基含有化合物、エステル結合含有化合物等によって変性した変性オルガノポリシロキサン等が挙げられる。脂肪族カルボン酸およびその誘導体としては、脂肪族カルボン酸、酸無水物、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、フルオロアルカンエステルが挙げられる。脂肪族カルボン酸としては、例えばラウリン酸、ステアリン酸、クロトン酸、オレイン酸、マレイン酸、グルタル酸、モンタン酸等が挙げられ、フルオロアルカンエステル基としては、炭素数 3～30 のフルオロアルカン基を有するフルオロアルカンエステル基が挙げられ、ステアリン酸、モンタン酸等

のフルオロアルカンエステルが挙げられる。これらは二種以上を混合使用してもよい。整泡剤の添加量は樹脂100重量部に対して0.01～10重量部である。

【0015】

発泡核剤

本発明では、必要に応じて、発泡核剤として無機微粉末や有機粉末を添加してもよい。

無機微粉末としては、例えばタルク、炭酸カルシウム、クレー、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、ガラスビーズ、ガラスパウダー、酸化チタン、カーボンブラック、無水シリカ等が挙げられる。発泡核剤の粒径は100 μ m以下が、好ましくは10 μ m以下、特に好ましくは5 μ m以下である。

発泡核剤の添加量は、樹脂100重量部に対して0.001～10重量部である。

【0016】

その他の添加物

本発明では、目的に応じて、樹脂に可塑剤、滑剤、安定剤、充填剤、強化材、着色剤等を添加してもよい。

【0017】

射出成形機ユニット

本発明で使用する射出成形機ユニットは、樹脂に発泡用流体を超臨界状態で混練して含浸できるものであれば、特に制限はなく、スクリュインライン式、スクリュプリプラ式、プランジャー式などが挙げられる。

射出成形機ユニットでは、ホッパーより樹脂を供給し、樹脂を混練して加熱溶解しながら発泡剤を導入し、溶解樹脂に超臨界状態の発泡剤が含浸された状態の樹脂組成物を形成させる。射出成形機ユニット内は、ノズルまでの圧力及び温度条件が、発泡剤流体の臨界圧力以上および臨界温度以上の超臨界状態で、且つスプル内の樹脂よりも高温、高圧力に保たれるようにすることが好ましい。

【0018】

射出成形機ユニット内で溶解樹脂中に発泡剤を含浸させる方法は特に制限はな

いが、例えば発泡剤をガス状態で加圧、注入する方法、液体状態の発泡剤をプランジャーポンプ等で注入する方法、超臨界状態の発泡剤を注入する方法等が挙げられる。

【0019】

射出成形用金型

本発明の射出成形用金型は、特に限定されるものではない。

例えば、ゲート部を除いて、スプル及び必要に応じて設けられるランナの有効径 L_m が、射出成形機ユニットのノズル直径 L_n の $1.0 \sim 1.7$ 倍のような細径スプル及びランナを使用することにより、超臨界状態の発泡剤を樹脂に含浸させた樹脂組成物を、射出成形ユニットより、金型のスプル、ランナ及びゲートを経てキャビティ内に充填する際に、スプルやランナ内での発泡を押さえることが可能になる。即ち、射出ユニットから金型内に樹脂組成物が射出された際に圧力が解放され、発泡が開始されるが、この範囲内のスプルやランナを採用すると、圧力の開放部が少ないので、スプルやランナにおいて発泡が促進されない。

【0020】

本発明では、スプルはランナに接続されていても、ランナを設けず直接ゲートに接続されていてもよい。

本発明では、スプルの径は均一な太さでもよいが、ノズル側の径が細く、ランナ側に向けて、もしくはゲート側に向けて、径が徐々に太くなるようにすることが好ましい。ランナを設ける場合、ランナの径は均一な太さでもよいが、ゲート側に向けて、径が徐々に太くなるようにすることもできる。

【0021】

本発明では、前述した結晶化時間が5分以上であるポリアセタール共重合樹脂(A)に、発泡剤として超臨界状態の流体(B)を含浸させた樹脂組成物を、発泡射出成形する場合に、通常のコ型を使用することができるが、金型の少なくとも一部が $5 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ 以下、好ましくは $4 \sim 0.1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ の熱伝導率を有する材料からなる金型を用いることにより、射出成形品の表面粗さ及びそのバラツキの著しく少ない成形品を得ることができる。

このため、例えば金型キャビティ表面が $5 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ 以下の熱伝導率を有する

材料、例えば耐熱樹脂、特に、耐熱性や充填樹脂との離型性に優れたフッ素樹脂などで被覆された金型を使用することができる。耐熱樹脂を使用して金型表面を被覆する場合には、樹脂層の厚みは0.01～2mm、好ましくは0.1～1mmである。金型キャビティの被覆面は、固定型側でも移動型側でも、両者でもよく、更にはそれらの必要な一部でもよい。

【0022】

樹脂組成物の製造

本発明では、上記樹脂と、必要に応じて、整泡剤、発泡核剤、その他の添加物を射出成形機ユニットのホッパーより同時に添加してもよいし、予めミキサー、混合ロール、ニーダー、ブラベンダー等で熔融混練する方法等で製造しておいてもよい。

熔融状態の樹脂または整泡剤等の添加された樹脂組成物に、発泡剤を加圧下に加えて発泡射出成形用樹脂組成物が得られる。具体的には、例えばポンベに充填された窒素及び／又は二酸化炭素をポンプにより加圧し、必要により昇温して、射出成形機のシリンダー内の熔融樹脂中に供給する。

発泡剤の比率は、樹脂に発泡剤が飽和含浸できる範囲内であり、樹脂の種類、温度、圧力にも依るが、例えば、樹脂100重量部に対する発泡剤の比率は、0.01～25重量部、好ましくは0.05～20重量部である。

【0023】

発泡剤が含浸された樹脂組成物は、射出成形機ユニットのシリンダー内で、例えば、50～350kg/cm² (4.9～34.3MPa)、好ましくは100～300kg/cm² (9.8～29.4MPa)；90～400℃、好ましくは100～300℃に保たれる。

また、シリンダー内では、ノズルに近い側で樹脂温度を発泡に適した温度まで低下させたり、あるいは必要に応じて過飽和状態にさせることもできる。

【0024】

本発明の発泡成形品は、セル（気泡）の平均径が1～60μm、好ましくは1～50μmであり、セルの最大径が100μm以下、好ましくは80μm以下であり、均一な発泡状態を示し、表面には発泡部が多数現われることなく、滑らか

な表面を有する。

特に、金型キャビティの少なくとも一部が $5\text{ W/m}\cdot\text{K}$ 以下の熱伝導率を有する材料からなる金型を用いることにより、射出成形品の表面粗さが $3\text{ }\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $2.0\text{ }\mu\text{m}$ 以下で、更にそのバラツキが $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $0.2\text{ }\mu\text{m}$ 以下の成形品を得ることができる。

【0025】

【実施例】

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0026】

[実施例 1]

外側に熱（冷）媒を通すジャケットが付き、断面が2つの円が一部重なる形状を有するバレルと、パドル付き回転軸で構成される連続式混合反応機を用い、パドルを付した2本の回転軸をそれぞれ 150 rpm で回転させながら、トリオキサン 100 重量部に、共重合モノマーとして1, 3-ジオキソランを 6 重量部加え、更に分子量調整剤としてメチラルを連続的に供給し、触媒の三フツ化ホウ素をトリオキサンに対して 0.005 重量%、連続的に添加供給し、塊状重合を行った。

重合機から排出された反応生成物は速やかに破碎機に通しながら、トリエチルアミンを 0.05 重量%含有する 60°C の水溶液に加え触媒を失活した。さらに、分離、洗浄、乾燥後、粗ポリアセタール共重合体を得た。

次いで、この粗ポリアセタール共重合体 100 重量部に対して、トリエチルアミン 5 重量%水溶液を 4 重量%、ペンタエリスリチルーテトラキス〔3-(3, 5-ジ-tert-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕を 0.3 重量%添加し、2軸押出機にて 210°C で熔融混練し、不安定部分を除去した。得られたポリアセタール共重合体は、ヘキサフルオロイソプロパノール- d_2 を溶媒とする $^1\text{H-NMR}$ 測定により、その共重合組成を確認し、又、各末端に対応するピーク面積より総末端基量を定量した。

得られたポリアセタール共重合体 100 重量部に、安定剤としてペンタエリス

リチルーテトラキス〔3-(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕0.03重量部及びメラミン0.15重量部を添加し、2軸押出機にて210℃で熔融混練し、ペレット状のポリアセタール樹脂組成物を得た。この樹脂の結晶化時間は15分、MIは9 g/10分であった。

この樹脂を用い、2.0 mm厚みのISOダンベル試験片用の金型で、射出ユニットのシリンダー温度を190℃、金型温度を80℃に設定し、発泡剤として可塑化ユニットに10 MPa、40℃の窒素を注入し、樹脂の計量値を変更しキャビティに注入される樹脂を徐々に減らしながら射出成形を行った。

その結果、発泡成形品の重量は、発泡剤を用いずに同一成形条件で得た未発泡成形品の重量に較べて、10%軽かった(表1において重量減少率と示す。以下同じ。)。引張強さは45 MPa、引張弾性率は880 MPa、引張伸びは60%、流動末端付近の流動直角方向の表面粗さは5.5 μmであり、良好な物性を示していた。又、サンプル5本の物性のバラツキ(最大値-最小値)は、引張強さで3 MPa、引張弾性率で20 MPa、引張伸びは3%と非常に小さく物性が重要である機構部品に十分応用できる。

更に、流動末端付近の流動方向と直角方向の表面粗さ(JIS B0601よる十点平均粗さ)は4.5 μm、サンプル5本のバラツキは0.3 μmと小さく、表面粗さを重要視しない機構部品には十分応用できる。一方、任意の標線間で破壊し、その破断面の気泡の状態を確認した所、多数の気泡が発生しており、最大径50 μmの比較的均一な気泡が確認された。

【0027】

[実施例2]

共重合モノマーの1, 3-ジオキソランの添加量を5重量部に変更した以外は実施例1と同じ重合、成形法で行った。

この樹脂の結晶化時間は約5分、MIは9 g/10分であった。

その結果、金型を十分転写した成形品は10%の重量が減少し、引張強さは42 MPa、引張弾性率は860 MPa、引張伸びは48%であり、良好な物性を示していた。又、サンプル5本の物性のバラツキは、引張強さで4 MPa、引張弾性率で40 MPa、引張伸びは4%と十分に小さく物性が重要である機構部品

に応用可能である。

更に、流動末端付近の流動直角方向の表面粗さは $4.7\mu\text{m}$ 、サンプル5本のバラツキは $0.4\mu\text{m}$ と小さく、表面粗さを重要視しない機構部品には十分応用できる。一方、任意の標線間で破壊し、その破断面の気泡の状態を確認した所、気泡が多く発生しており、最大径 $70\mu\text{m}$ の比較的均一な気泡が確認された。

【0028】

[実施例3]

金型キャビティ固定側の表面をデュポン製テフロンシートPFA-500LP（厚み $125\mu\text{m}$ 、熱伝導率 $0.2\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ ）で覆った以外は実施例1と同じ材料、成形法で成形品を得た。その結果、テフロンシートで覆った側の流動末端付近における流動直角方向の表面粗さは $1.5\mu\text{m}$ 、サンプル5本のバラツキは $0.1\mu\text{m}$ と小さく、表面粗さを重要視する機構部品にも十分応用できる。

【0029】

[実施例4]

金型キャビティ固定側の表面をデュポン製テフロンシートPFA-500LP（厚み $125\mu\text{m}$ 、熱伝導率 $0.2\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ ）で覆った以外は実施例2と同じ材料、成形法で成形品を得た。その結果、テフロンシートで覆った側の流動末端付近における流動直角方向の表面粗さは $2.0\mu\text{m}$ 、サンプル5本のバラツキは $0.2\mu\text{m}$ と小さく、表面粗さを重要視する機構部品にも十分応用できる。

【0030】

[比較例1]

共重合モノマーの1, 3-ジオキソランの添加量を3.4重量部に変更した以外は実施例1と同じ重合、成形法で行った。

この樹脂の結晶化時間は約2分、MIは $9\text{g}/10\text{分}$ であった。

その結果、金型を十分転写した成形品は10%の重量が減少し、引張強さは36MPa、引張弾性率は780MPa、引張伸びは25%であり、特に伸びが悪く、物性的に問題があった。

又、サンプル5本の物性のバラツキは、引張強さで8MPa、引張弾性率で120MPa、引張伸びは10%と大きく、このままでは物性が重要である機構部

品に応用する事は難しい。更に、流動末端付近の流動直角方向の表面粗さは $8.0\ \mu\text{m}$ 、サンプル 5 本のバラツキは $0.8\ \mu\text{m}$ と大きく、表面粗さの影響が全く関係ない成形品のみの応用に限定されてしまう。

一方、任意の標線間で破壊し、その破断面の気泡の状態を確認した所、気泡が少なく、最大径約 $150\ \mu\text{m}$ の大きな気泡が確認された。

【0031】

[比較例 2]

金型キャビティ固定側の表面をデュポン製テフロンシート PFA-500LP (厚み $125\ \mu\text{m}$ 、熱伝導率 $0.2\ \text{W/m}\cdot\text{K}$) で覆った以外は比較例 1 と同じ材料、成形法で成形品を得た。

その結果、テフロンシートで覆った側の流動末端付近における流動直角方向の表面粗さは $6.0\ \mu\text{m}$ 、サンプル 5 本のバラツキは $0.3\ \mu\text{m}$ と通常金型部分と比較して小さくなったが充分ではなく、表面粗さの影響が全く関係ない成形品のみの応用に限定されてしまう。

【0032】

【表 1】

表 1

共重合成分		実 施 例				比較例	
		1	2	3	4	1	2
1,3-ジ オキサソ	重量部	6	5	6	5	3.4	3.4
オキシエチレンユニット	重量%	3.6	3.0	3.6	3.0	2.0	2.0
結晶化時間	分	15	5	15	5	2	2
MI	g/10分	9	9	9	9	9	9
融点	°C	160	161	160	161	163	163
重量減少	%	10	10	10	10	10	10
最大気泡径	μm	50	70	50	70	150	150
引張強さ (バラツキ)	MPa	45 (3)	42 (4)	45 (3)	42 (4)	36 (8)	36 (8)
引張弾性率 (バラツキ)	MPa	880 (20)	860 (40)	880 (20)	860 (40)	780 (120)	780 (120)
引張伸び (バラツキ)	%	60 (3)	48 (4)	60 (3)	48 (4)	25 (10)	25 (10)
表面粗さ (バラツキ)	μm	4.5 (0.3)	4.7 (0.4)	1.5 (0.1)	2.0 (0.2)	8.0 (0.8)	6.0 (0.3)

【0033】

【発明の効果】

本発明によれば、多数の均一なセル構造を有し、機械的物性に優れ、表面粗さの小さい、ポリアセタール共重合体製発泡射出成形品を得ることができる。

また、金型表面を $5\text{ W/m}\cdot\text{K}$ 以下の熱伝導率を有する材料で被覆することにより、表面粗さが著しく改善され、その程度は本発明の範囲外の共重合樹脂では達し得ない驚くべき結果であった。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ポリアセタール樹脂と超臨界流体発泡剤を使用して、機械的物性に優れ、表面粗さの小さい発泡射出成形品を提供すること。

【解決手段】 結晶化時間が5分以上であるポリアセタール共重合樹脂に超臨界状態の流体を発泡剤として含浸させた樹脂組成物を、キャビティ側表面の少なくとも一部が $5\text{ W/m}\cdot\text{K}$ 以下の熱伝導率を有する材料からなる金型を用いて射出成形する。

【選択図】 なし

特願 2002-192344

出願人履歴情報

識別番号

[390006323]

1. 変更年月日 1990年10月22日
[変更理由] 新規登録
住所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
氏名 ポリプラスチックス株式会社
2. 変更年月日 2002年 1月18日
[変更理由] 住所変更
住所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
氏名 ポリプラスチックス株式会社